



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Intonachino di finitura per esterni ed interni a base di silicati.

COD. ARTICOLO

STUCASOL PG1-2

DESCRIZIONE SINTETICA

Intonachino di finitura per esterni ed interni KEIM STUCASOL PG1-2 (tinta chiara e medio-forte), costituito da sol di silice e silicato liquido di potassio - spessore 1 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonachino di finitura per esterni ed interni KEIM STUCASOL PG1-2 (tinta chiara e medio-forte), costituito da sol di silice e silicato liquido di potassio - spessore 1 mm.

Esecuzione di intonachino minerale di finitura KEIM STUCASOL PG0, a base di sol di silice, silicato liquido di potassio e pigmenti minerali resistenti ai raggi UV, estremamente traspirante, applicato in unica mano su superfici esterne ed interne prive di eccessive irregolarità o per rivestimenti finali a cappotto, e lisciato con eventuale rifinitura con frattazzo di acciaio inox o in plastica.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: densità (EN ISO02811): 1,5-1,8 g/cm³; coefficiente di assorbimento acqueo: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}0,5$; resistenza al passaggio del vapore: $S_d = 0,05 \text{ m}$; coefficiente di diffusione al vapore: $\mu < 15$; resistenza al fuoco: A2-s1, d0; tempo d'asciugatura: ca. 12 h; tonalità colore:bianca.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il pretrattamento del supporto con fondo isolante KEIM Soldalit-Fixativ, il ripristino dell'intonaco sottostante, la sistemazione di cavillature evidenti o imperfezioni varie presenti sullo strato di rasatura del cappotto, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte mediante l'utilizzo di apposito frattazzo in inox, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo o sporco, la protezione di tutti gli elementi presenti che non sono da intonacare con la relativa rimozione al termine delle lavorazioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, il controllo che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito e complanare, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, l'eventuale protezione delle superfici (dopo l'applicazione) dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

